

## EasyProtect

## Ficher technique

2 comp. laque de protection pour feuilles de base d'Asphalte  
(diluable dans l'eau / clair / à l'intérieur et l'extérieur / 4 : 1 avec le durcisseur PU 80)

---

### Description générale:

---

#### Définition

Très durable laque durable, léger et résistant aux produits chimiques 2comp. vernis clair avec application très universel pour peindre, rouler ou arroser.

Liant: résine polyuréthane acrylique / aliphatique Isocyanate

#### Propriétés

Donne des vernissages incolores de première classe avec d'excellentes résistances à l'usure, à l'abrasion, aux rayures, aux chocs et aux coups.

Excellente solidité aux intempéries, à la lumière et au jaunissement

Très bonne résistance aux produits chimiques, aux acides, alcalis, solvants, diluant nitro, alcool, huiles minérales, carburants, spiritueux, liqueurs etc.

Peut être appliqué au pistolet, pinceau ou rouleau

#### Récipients

Comp. A	0.800kg	
Comp. B	0.200kg	PU 80wv

#### Stockage

Partie A: 2 ans.

Partie B: 6 mois.

Dans le récipient d'origine fermé.

#### EasyProtect

Est approprié en tant que revêtement de protection pour les produits suivants de l'Asphalt Art:

AsphaltWalk

AsphaltWalk yellow

SportWalk

CatWalk

ClearWalk

TexWalk

---

### Conseils et recommandations

---

Pour une adhérence optimale, nous affectionnons souligner les points suivants:

### Application / finition

Au pistolet « airless / airmix », rouler ou pinceau

### Proportion de mélange

4:1 (avec durcisseur PU 80)

### Dilution

Avec de l'eau

Au pinceau / rouleau: 0 - 5%

Au pistolet: 5 - 15%

### Conditions d'application

Au cours du temps de séchage et de la mise en œuvre la température de doit pas être inférieure à +10°C et l'humidité relative de l'air supérieure à 80%. Bien agiter avant emploi.

### Séchage

Sec à la poussière après 60 min

Sec au toucher après 6-8 heures

### Nettoyage des outils

Immédiatement à l'eau et au détergent pour pinceaux et rouleaux

---

## Résistance et propriétés

---

### Résistance chimique

Très bonne contre l'acides et la base, produits chimiques ménagers, les huiles minérales, les solvants et les moyens d'alimentation de nettoyage etc.

Selon la norme DIN 53160 1/2 (salivaire et résistance à la transpiration)

Conformément à la norme DIN EN 71-3 (sécurité pour les jouets pour enfants, métaux lourds)

### Résistance à la lumière

Excellente (la protection contre la lumière prévient le jaunissement du revêtement de la teinte)

---

## Données de sécurité

---

Identificateur	EasyProtect	durcisseur PU 80
RID/ADR + No UN	libre	libre
Code d'Elimination	08 01 12	08 01 12
Teneur COV	4.6%	9%

---

## Indication générale

---

Ce fichier est uniquement pour référence et d'orientation non contraignante. L'information est basée sur note expérience avec **Easy Protect**. Il ne libère pas l'acheteur ou l'utilisateur avant le test de nos produits pour leur pertinence. Le traitement en fonction des conditions respectives. Sous réserve de modifications.



Bahnhof-Park 3  
CH-6340 Baar  
Switzerland

Tel: +41 (041) 763 66 88  
Fax: +41 (041) 763 60 14  
info@continentalgrafix.com  
www.continentalgrafix.com  
MwSt CH: CHE-103.565.612  
MwSt D: 0945/11066  
UST-ID Nr. DE 814 424 041

**Mars 2018**