Materialprüfung und Entwicklung
GmbH & Co. KG

Geschäftsführer: Jens Hellberg
Artlenburger Landstraße 39 - 41
21365 Adendorf
Tel.: +49 4131 88 43 947
Fax: +49 4131 88 43 948
Email: hellberg@mpi-pruefinstitut.de
Internet: www.mpi-pruefinstitut.de

Certificat Nr.: 12 10492 – S / 22

Dat e: 28.02.2022

Client : Continental Grafix AG
Lettenstrasse 2
6343 Rotkreuz
Suisse

Projet / Référence de la demande. : n.n.

Date de la demande: 18.01.2022

Type de test: Test de résistance au glissement d´un échantillon de surface, réalisé conforment á la norme
DIN EN 16165:2021-12, Annexe B.

Surface testée:

Échantillon objet du test: Mis à disposition par le client

Identification de l´échantillon : Revêtement adhésif autocollant, type: TexWalk
(Selon les informations fournies par le client)

Dimension de l´échantillon : ca. 100 x 50 cm (Longueur x Largeur)
(selon DIN / BGR 181)

Description de la surface testée:
texture rugueusse

Die Seiten 1 und 2 des Prüfzeugnisses enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden.

Certificat Nr.: 12 10492 – S / 22

Test

Test effectué le: 20.01.2022

Méthodes /Normes:

Méthodes d'évaluation conformément à la norme DIN EN 16165 :2021-12 Détermination de la résistance à la glissance des surfaces piétonnières.**Annexe B. :** Méthode des pieds chaussés au plan incliné**.** Classification des résultats selon les annexes nationale allemande NB2 pour Annexe B
E DIN 51133:2021-12 (annexe nationale D), Test de la surface du sol, Valeur moyenne de l'espace volumique de remplissage.
DGUV REGEL 108-003 (anciennement BGR 181 et GUV-R 181): Dépliant pour les sols dans les locaux de travail et les zones de travail où il y a un risque de glissade.

Largeur de joints de la surface testée: 0 mm

Résultat du test:

Tolérance angulaire α_{shod}:	**28,8°**
Valeur moyenne de l'espace volumique de remplissage:	**non effectué**
Classification du test résistance au glissement**:**	**R 12**
Classification du test l'espace volumique de remplissage**:**	**sans objet**

Validité du certificat de test

Compte tenu des évolutions éventuelles de la réglementation et des innovations techniques, le certificat de test est valable pour une durée de 5 ans jusqu'au 20.01.2027..
Les résultats ne concernent qu´exclusivement les surfaces identiques à l'échantillon testé.
Le centre de test n´a pas la charge de certifier l´uniformité du revêtement de la surface des sols des pièces et des zones de travail.

Informations générales

Les certificats de test ne peuvent être publiés ou reproduits tels quels dans leur forme et leur contenu qu'avec l'accord de MPI. La reproduction partielle d'un certificat d'essai n'est autorisée qu'avec l'accord du MPI

MPI Materialprüfung und Entwicklung
(Leitung Jens Hellberg)