

# FAT FLOOR WALK

THE SOLUTION FOR OUTDOOR COMMUNICATION



FatFloor Walk ist für mittel- bis langfristige Anwendungen entwickelt worden, abhängig davon wo das Produkt eingesetzt wird. FatFloor Walk ist ein Sandwichprodukt, bestehend aus AsphaltWalk smooth und FatFloor Glue. FatFloor Walk ist das perfekte Produkt für Anwendungen im Aussenbereich wie z.B. an (E-)Tankstellen und Shops bei welchem das Material einer starken Belastung ausgesetzt ist. Bei langzeitiger Aussenanwendung empfehlen wir eine Kantenschutzversiegelung. FatFloor Walk ist sehr widerstandsfähig gegen Abnutzung und andere Einflüsse, sofern diese durch den üblichen Gebrauch des Produkts entstehen.



## Anwendungsbeispiele

- Ladeneingänge
- Autohäuser, Ausstellungsräume
- Museen, Treffen und andere Veranstaltungen
- Tankstellen
- Innen- und Aussenparkplätze sowie Zufahrten

## Funktionen & Vorteile

- Einfache Anwendung und Entfernung
- Sehr robust
- Extra rutschfest



# FAT FLOOR WALK

THE SOLUTION FOR OUTDOOR COMMUNICATION



## Lebensdauer

Die Lebensdauer von FatFloor Walk hängt von der Anwendung ab, insbesondere vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. Auf Grund unserer Erfahrungen empfehlen wir einen maximalen Gebrauch von bis zu 2 Jahre.

## Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

## Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix-Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen vorgenommen.

## Druckmethoden

Solvent, Ecosolvent, UV, Latex

## Entsorgung

Es wird empfohlen, den Produktionsabfall und das gebrauchte Material als Industrieabfall zu entsorgen.

## Technische Informationen

Grösse	AsphaltWalk smooth: Breite: 1.22 m Länge: 15 m FatFloor Glue: Breite: 1.22 m Länge: 15 m	
Material	Weich-Aluminium beschichtete (Polyurethan) und ein klares, selbstklebendes rutschfestes strukturiertes Vinyl	1520µ +/- 10µ
Kleber	Permanent Acryl solvent (FatFloor Glue) Permanent Acryl solvent (AsphaltWalk smooth)	50µ +/- 5µ 80µ +/- 5µ
Zertifikate	Rutschfestigkeit Oberfläche (SRT) (FatFloor Glue)	R10
Verklebung	Minimale Verklebetemperatur	+10°C / +50°F

Haftkraft zu	Rostfreiem Stahl	Polyethylene	Staubbeschichtete Flächen*
15 Minuten dwell	55oz/in (66N/100 mm)	20oz/in (22N/100mm)	40oz/in (44N/100mm)
24 Stunden dwell	75oz/in (82N/100 mm)	25oz/in (27N/100 mm)	55oz/in (60N/100 mm)

## Chemische

### Widerstandsfähigkeit

Wasser	E	Diesel	E
10% Salzwasser	E	Hydraulikflüssigkeit	E
Bleichemittel	E	50% Frostschutzmittel	E
Trichloräthan	NE	Butanol	NE
25% Schwefelsäure	I	Alkohol	E
1% Natrium Hydroxid	E	99% IPA	E
Bleifreies Benzin	E		

E = Empfohlen für nicht-fortsetzende Vertiefung

NE = nicht empfohlen

I = nur für sporadische Belastung