



ASPHALT WALK

THE SOLUTION FOR OUTDOOR COMMUNICATION

AsphaltWalk ist für kurz- bis mittelfristige Anwendungen entwickelt worden, abhängig davon wo das Produkt eingesetzt wird. AsphaltWalk kann auf Oberflächen wie Asphalt, Zement und unbehandeltem Stein eingesetzt werden. Von diesen Oberflächen kann es sehr einfach und normalerweise ohne Rückstände entfernt werden. AsphaltWalk ist sehr widerstandsfähig gegen Abnutzung und andere Einflüsse, sofern diese durch den üblichen Gebrauch des Produktes entstehen. Für die Verwendung des Produktes wird kein Antirutschlaminat benötigt. Der Kleber wurde speziell für den Ausseneinsatz entwickelt. Die hohe Rutschfestigkeit erlaubt den Einsatz von AsphaltWalk fast überall, sogar auf Treppen und Steigungen. AsphaltWalk wurde in vielen Ländern getestet und von den bekanntesten Testlabors zertifiziert. Aber noch wichtiger, AsphaltWalk beweist im tagtäglichen Einsatz weltweit seine hervorragenden Eigenschaften.



Anwendungsbeispiele

- Werbeflächen auf Asphalt, Beton, Estrich, Pflastersteine etc.
- Bus-, Strassenbahn- und Metrohaltestellen
- Sportveranstaltungen: Fahrrad- und Autorennen, Marathon etc.
- Autohäuser, Ausstellungsräume
- Museen, Treffen und andere kulturelle Veranstaltungen
- Tankstellen und Ladeneingänge
- Innen- und Aussenparkplätze sowie Zufahrten
- Signalisationen und Verkehrskennzeichnung
- Fussgängerzonen und Treppen

Funktionen & Vorteile

- Einfach Verklebung und Entfernung
- Beste Anpassung auf allen Oberflächen
- Extra rutschfest
- PVC frei



ASPHALT WALK

THE SOLUTION FOR OUTDOOR COMMUNICATION

Lebensdauer

Die Lebensdauer von AsphaltWalk hängt von der Anwendung ab, insbesondere vom Untergrund sowie der mechanischen Beanspruchung. Auf Grund unserer Erfahrungen empfehlen wir einen maximalen Gebrauch von 3 bis 6 Monaten.

Lagerung

Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. Temperatur von +15°C bis +24°C sowie Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%.

Garantie

Continental Grafix Produkte sind zum Zeitpunkt des Versandes frei von Material- und Herstellungsfehlern und entsprechen den in den technischen Merkblättern angegebenen Spezifikationen. Wir werden die Kosten für alle Produkte welche nicht den Spezifikationen entsprechen, ersetzen oder zurückerstatten. In keinem Fall haften wir für direkte, indirekte oder Folgeschäden, einschließlich Arbeits- oder Nicht-Continental-Grafix-Materialkosten. Die Bestimmung der Eignung dieses Produktes für eine spezifische Anwendung liegt allein in der Verantwortung des Nutzers. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeglicher Art auf die Richtigkeit der Eignung für spezifische Anwendungen vorgenommen.

Druckmethoden

UV-härtende Tinten, Latex

Entsorgung

AsphaltWalk ist vollständig recycelbar. Das gebrauchte Material und der Produktionsabfall kann als Aluminiumabfall entsorgt werden.

- Unser Flüssiglaminat EasyProtect kann die Anwendungsdauer verlängern

Technische Informationen

Grösse	Breite: 1.22 m Länge: 10 m, 15 m, 30.48 m	
Material	Weich-Aluminium beschichtet (Polyurethan, Glassplitter)	220µ +/- 10µ
Kleber	Permanent Acryl solvent	80µ +/- 5µ
Gewicht	Totalgewicht	428 g/m²
Zertifikate	Rutschfestigkeit Oberfläche (SRT)	R12 / BS7976
	Oberfläche (SRT)	55
	Feuerfestigkeit	M1 / F2
Verklebung	Minimale Verklebetemperatur	+10°C / +50°F

Haftkraft zu	Rostfreiem Stahl	Polyethylene	Staubbeschichtete Flächen*
15 Minuten dwell	80oz/in (88N/100 mm)	50oz/in (55N/100mm)	70oz/in (77N/100mm)
24 Stunden dwell	100oz/in (110N/100 mm)	60oz/in (66N/100 mm)	80oz/in (88N/100 mm)

Chemische

Widerstandsfähigkeit

Wasser	E	Diesel	E
10% Salzwasser	E	Hydraulikflüssigkeit	E
Bleichemittel	E	50% Frostschutzmittel	E
Trichloräthan	NE	Butanol	NE
25% Schwefelsäure	I	Alkohol	E
1% Natrium Hydroxid	I	99% IPA	E
Bleifreies Benzin	E		

E = Empfohlen für nicht-fortsetzende Vertiefung

NE = nicht empfohlen

I = nur für sporadische Belastung