

Application de My Floor Film

My Floor Film est un film blanc classique, calandré, avec un verso gris, qui trouve son application dans le collage intérieur avec le My Floor Laminat R10 assorti de divers revêtements de sol. Le sandwich a également une certification B1 chacun. La durabilité prévue peut aller jusqu'à 6 mois selon les contraintes. D'autres domaines d'application sont les murs structurés, les portes et les surfaces vitrées, où le film peut être retiré très facilement.

En respectant les indications de traitement ci-dessous, vous et vos clients aurez beaucoup de plaisir avec ce produit.

Impression

S'assurer que le film d'impression ait adopté la température ambiante avant l'impression. Il y a souvent des différences de température entre l'entrepôt et les salles de production, qui doivent d'abord être compensées au niveau du produit. Pour de très bons résultats d'impression, régler le réglage d'impression sur « Glossy film en vinyle » ou « Cast ».

Procédure d'impression

Solvant, éco-solvant, encres à séchage UV, offset et sérigraphie.
Impression latex à une température de 90 – 95 °C

Temps de séchage

Après l'impression, stocker le film d'impression **My Floor Film** de manière à ce que l'impression puisse sécher au mieux et que les solvants éventuels puissent s'évaporer. S'il est stocké à plat et ouvert, l'impression doit sécher pendant au moins 24 heures, dans d'autres cas 48 heures. Ensuite, le produit est prêt pour le processus de laminage. Les impressions latex ont ici une directive générale de traitement concernant le séchage pour films, qui est prescrite par le fabricant HP.

Laminage

Lors de l'insertion du film d'impression et du laminé, s'assurer absolument qu'aucune traction n'est créée et que la tension est identique pour les deux matériaux. Cela évite un « effet tunnel » ou un « enroulement » du matériel et facilite nettement l'application. Les motifs plus petits peuvent également être laminés sans lamineur. Cependant, cette variante pose de grands défis à l'utilisateur et n'est donc recommandée qu'aux personnes expérimentées. Lors du « découpage » du motif par la suite, nous recommandons d'éviter les coins pointus et de les arrondir.

Application

My Floor Film a été spécialement développé pour une grande variété de supports dans le secteur du sol. La colle spéciale s'adapte très bien aux conditions. Ici, la température de surface doit au moins comprendre **10°C** lors du collage. Il est important de bien appuyer sur les bords et les bordures afin que le film s'accroche au support. Le support, sur lequel le film doit être collé, doit être bien nettoyé et surtout exempt de graisse et de poussière. Nous recommandons de coller le film à sec.

Désassemblage

La colle spécialement développée pour le My Floor Film peut être retirée sur presque tous les supports sans laisser de résidus et peu critique. Il est important de respecter la température de retrait de +10 °C à +30 °C. Retirer le film de façon régulière et à angle plat. C'est le moyen le plus rapide pour le retirer. Si possible, deux personnes devraient effectuer ensemble ce processus de retrait.

En respectant tout cela, rien ne s'opposera au succès de votre campagne. En cas de questions particulières, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur chez Continental Grafix ou à écrire à info@continentalgrafix.com. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir !